

BOPP TRANSP 25 $\mu$ m



ACRÍLICO EMULSÃO LAM



### Descrição

Filme de sobrelaminação. Ideal para proteção da impressão de embalagens e etiquetas.

### Frontal

BOPP Transparente

Espessura ( $\mu$ m) ISO 534 25 ( $\pm$  5%)

### Adesivo

Acrílico Emulsão

Espessura ( $\mu$ m) 8 ( $\pm$  1)

Tack Inicial (N/in) PSTC-106  $\leq$  25

180° Adesão (N/in) ISO-29862  $\geq$  3

Shear (hours) ISO-29863  $\geq$  5

Temperatura de Laminação ( $^{\circ}$ C) 10 to 50

Temperatura de Serviço ( $^{\circ}$ C) -10 to 60

### Armazenagem

Deve ser armazenado em temperatura de 23 ( $\pm$ 2)  $^{\circ}$ C e umidade relativa de 50 ( $\pm$ 5) %.