

BOPP TRANSP TATO SUAVE 22 μ m



ACRÍLICO EMULSÃO LAM



Descrição

Filme de sobrelaminação com tato suave. Ideal para proteção da impressão de embalagens e etiquetas.

Frontal

BOPP Transparente com revestimento de tato suave

Espessura (μ m) ISO 534 22 (\pm 5%)

Adesivo

Acrílico Emulsão

Espessura (μ m) 8 (\pm 1)

Tack Inicial (N/in) PSTC-106 \leq 10

180° Adesão (N/in) ISO-29862 \geq 3.5

Shear (hours) ISO-29863 \geq 10

Resistência à Tração (N/in) PSTC-131 \geq 65

Valor E % PSTC-131 100 - 200

Temperatura de Laminação ($^{\circ}$ C) 10 to 50

Temperatura de Serviço ($^{\circ}$ C) -10 to 60

Armazenagem

Deve ser armazenado em temperatura de 23 (\pm 2) $^{\circ}$ C e umidade relativa de 50 (\pm 5) %.