

BOPP TRANSP 19 μ m



ACRÍLICO EMULSÃO LAM



Descrição

Filme de sobrelaminação. Ideal para proteção da impressão de embalagens e etiquetas.

Frontal

BOPP Transparente

Espessura (μ m) ISO 534 19 (\pm 5%)

Adesivo

Acrílico Emulsão

Espessura (μ m) 5 (\pm 1)

Tack Inicial (N/in) PSTC-106 \leq 20

180° Adesão (N/in) ISO-29862 \geq 2

Shear (hours) ISO-29863 \geq 24

Temperatura de Laminação ($^{\circ}$ C) 10 to 50

Temperatura de Serviço ($^{\circ}$ C) -10 to 60

Armazenagem

Deve ser armazenado em temperatura de 23 (\pm 2) $^{\circ}$ C e umidade relativa de 50 (\pm 5) %.